

IMPACT

natural



Artikelcode: INTF*

Anwendungsbereiche

Unternehmenspräsentationen, Produktinformationen, Werbebotschaften, Geschäftsberichte,

Produktbeschreibung

Impact natural ist ein 100% Recyclingpapier aus österreichischer Produktion. Mit einer CIE-Weiß von 90% überzeugt dieses Papier mit einem angenehmen, natürlichen Farbton. Es wird ohne Zusatz von optischen Aufhellern hergestellt und verfügt über eine hohe Opazität und eine gute Blattformation. Die hervorragende Maschinengängigkeit von Impact natural auf allen Verarbeitungsmaschinen ermöglicht ein breites Spektrum an Anwendungen- vom Kuvert bis hin zum Geschäftsbericht.

Besondere Eigenschaften

- > natürlicher Farbton (CIE 90%)
- > hohe Opazität
- > gute Blattformation
- > höchste Alterungsbeständigkeit
- > hervorragende Laufeigenschaften auf allen Verarbeitungsmaschinen
- > ohne Zusatz von optischen Aufhellern

Papierzertifikate

FSC® Recycled Credit: GFA-COC-001390

EU-Ecolabel, blauer Engel, nordic Ecolabel, österr. Umweltzeichen

Dieses Papier ist Cradle to Cradle Certified® in der Stufe Silber. Cradle to Cradle Certified® ist ein eingetragenes Markenzeichen des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck •	Drucklackierung •	Falzen •
Siebdruck •	UV-Lack •	Rillen (ab 170 g/m ²) •
Flexodruck •	Laminieren •	Stauchen •
Digitallaserdruck •	Prägung •	Stanzan •
Digital- Inkjetdruck •	Folienprägung •	Rückenheftung •
Raster:		Klebebindung •
empf. 80 lpcm AM	• geeignet	Fadenheftung •

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m ²)	70	80	90	100	115	135	150	170	190	250	300
64x90		BB	BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB	SB/BB		BB	
70x100	SB/BB	SB/BB	BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	BB	BB	SB/BB	SB/BB	
72x102											SB/BB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m ²)	ISO 536	70	80	90	100	115	135	150	170	190	250	300
Dicke (µm)	ISO 534	84	96	108	120	138	160	180	204	230	300	360
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
CIE Weiß (%)	ISO 11476	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Weiß ISO (%)	ISO 2470	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Opazität (%)	ISO 2471	≥ 91	≥ 93	≥ 95	≥ 96	≥ 97	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 98
absolute Feuchte (%)	ISO 287	5,6	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,6	6,6	6,6