

# Kaffee Papier



Artikelcode: KPR\*

## Anwendungsbereiche

Broschüren, Geschäftsberichte, Poster, Mailings, Grußkarten, Verpackungen uvm..

## Produktbeschreibung

Ökologisches Gewissen und Nachhaltigkeit sind ein wichtiger Bestandteil der Markenkommunikation.

Kaffee Papier vermittelt dies schon auf den ersten Blick: aufbereitete Röst-Rückstände aus der Kaffeeproduktion und 100% Recycling Material verleihen ihm sein spektakuläres Muster und einen markanten, edlen Recycling Charakter.

Die einzigartige Optik und eine hervorragende Bedruckbarkeit machen Kaffee Papier zum idealen Material für herausragende Verpackungs- und Druckanwendungen.

## Besondere Eigenschaften

- > 100% Recycling
- > Post Consumer Waste Fasern
- > enthält 5% Kaffee-Reste
- > unverwechselbare Optik - jeder Bogen ein Unikat

## Papierzertifikate

FSC® Recycled 100%: GFA-COC-001390

## Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

| Druck                  | Druckverarbeitung                                                         | Weiterverarbeitung                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bogenoffsetdruck •*    | Drucklackierung •                                                         | Falzen •                            |
| Siebdruck •            | UV-Lack •                                                                 | Rillen (ab 170 g/m <sup>2</sup> ) • |
| Flexodruck •           | Laminieren •                                                              | Stauchen •                          |
| Digitallaserdruck •    | Prägung •                                                                 | Stanzen •                           |
| Digital- Inkjetdruck • | Folienprägung •                                                           | Rückenheftung •                     |
| <b>Raster:</b>         |                                                                           | Klebebindung •                      |
| empfohlen: 135-150 lpi | • geeignet                                                                | Fadenheftung •                      |
|                        | * Im Offsetdruck kann es vereinzelt zum Lösen von Röstrückständen kommen. |                                     |

## Sortiment

| Format (cm) | Grammatur (g/m <sup>2</sup> ) |     |     |     |
|-------------|-------------------------------|-----|-----|-----|
|             | 80                            | 120 | 250 | 350 |
| 72x102      | SB                            | SB  | SB  | SB  |

SB: Schmalbahn

## Kuverts & Taschen

| Format (cm)                   | C 6 / 5 (114 x 229) |
|-------------------------------|---------------------|
| Grammatur (g/m <sup>2</sup> ) | 120                 |
| Fenster                       | ohne                |
| Verschluss                    | Abziehstreifen      |
| Stück / VPE                   | 100                 |

## Technische Spezifikationen

| Grammatur (g/m <sup>2</sup> )    | ISO 536   | 80   | 120  | 250 | 350 |
|----------------------------------|-----------|------|------|-----|-----|
| Dicke (µm)                       | ISO 534   | 100  | 150  | 350 | 500 |
| Volumen (cm <sup>3</sup> /g)     | DIN 53105 | 1,25 | 1,25 | 1,4 | 1,4 |
| Glätte (Sek.)                    | DIN 53107 | 20   | 15   | 5   | 3   |
| Feuchte (%)                      | EN 20287  | 7    | 7    | 7   | 7   |
| Cobb 60 Sek. (g/m <sup>3</sup> ) | DIN 53132 | 25   | 25   | 25  | 25  |