

NAUTILUS®

SuperWhite



Artikelcode: NAUTS*

Anwendungsbereiche

Drucksorten, Mailings, Werbematerialien, Geschäftsberichte, Anleitungen, Einladungen.

Produktbeschreibung

NAUTILUS® SuperWhite ist ein 100% Recyclingpapier aus österreichischer Produktion, mit einer exzellenten Weiße.

Das Papier überzeugt mit einem starken Umweltprofil sowie mit perfekten Laufeigenschaften und einer geringen Staubneigung.

NAUTILUS® SuperWhite eignet sich ideal für die gesamte Firmenkommunikation - von der Visitenkarte, über Briefpapier und Werbebroschüren - und unterstreicht das Umweltstatement Ihres Unternehmens.

Besondere Eigenschaften

- > CIE Weiße 150%
- > ideal geeignet für die gesamte Firmenkommunikation
- > perfekte Laufeigenschaften
- > geringe Staubneigung

Papierzertifikate

FSC® Recycled 100%: GFA-COC-001390

EU-Ecolabel, österr. Umweltzeichen,

Dieses Papier ist Cradle to Cradle Certified® in der Stufe Silber. Cradle to Cradle Certified® ist ein eingetragenes Markenzeichen des Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	Druckverarbeitung	Weiterverarbeitung
Bogenoffsetdruck •	Drucklackierung	Falzen •
Siebdruck •	UV-Lack •	Rillen (ab 135µm) •
Flexodruck •	Laminieren •	Stauchen •
Digitallaserdruck •	Prägung	Stanzen •
Digital- Inkjetdruck •	Folienprägung	Rückenheftung •
Raster:		Klebebindung
75lpi	• geeignet	Fadenheftung •

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	80	90	100	120	160	200	250	300	350
32x45				BB	BB		BB		
64x90	BB	SB/BB	BB	SB/BB					
70x100				BB	SB/BB	BB	SB/BB		
72x102								BB	BB

SB: Schmalbahn
BB: Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m²)	ISO 536	80	90	100	120	160	200	250	300	350	Toleranz
Dicke (µm)	ISO 534	104	116	129	155	200	258	316	390	450	
Rauigkeit Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	220	220	220	220	220	220	220	220	220	+/-50
Opazität (%)	ISO 2471	93,0	94,0	96,5	97,5	98,5	99,0	100	100	100	+/-1
CIE Weiße (%)	ISO 11475	150	150	150	150	150	150	150	150	150	+/-3
Weiße mit UV (%)	ISO 2470-2	104	104	104	104	104	104	104	104	104	+/-3
absolute Feuchte (%)	ISO 287	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2	6,0	6,0	6,5	6,5	+/-6