

# GardaPat 11

FSC
www.fsc.org
FSC\* C017326

Dea Zeichen für
verantwortungsvolle
Weldwirtschaft

Artikelcode: G11PF\*

## Anwendungsbereiche

Magazine, Bücher, Kataloge, Broschüren, Direct Mailings, Cover, Enzyklopädien uvm.

#### Produktbeschreibung

GardaPat 11 ist ein holzfrei gestrichenes, mattes Bilderdruckpapier, mit 1,1-fachem Volumen, das den Einsatz niedriger Grammaturen bei gleicher Dicke ermöglicht. Gute Opazität, intensive Weiße, sehr gute Laufeigenschaften in der Druckmaschine und kurze Trocknungszeiten zeichnen diese außergewöhnliche Sorte aus. Zusätzlich gewährleistet der hohe Zellstoffgehalt eine hervorragende Weiterverarbeitung.

## Besondere Eigenschaften

- > 1,1-faches Volumen
- > angenehme Haptik
- > sehr gute Opazität
- > intensive Weiße
- > kurze Trocknungszeiten
- > vielfältige Weiterverarbeitungsmöglichkeiten

### **Papierzertifikate**

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

#### Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

•
•

Druckverarbeitung	
Drucklackierung	•
UV-Lack	•
Laminieren	•
Prägung	•
Folienprägung	•
• geeignet	

Weiterverarbeitung	
Falzen	•
Rillen (ab 170 g/m²)	•
Stauchen	
Stanzen	•
Rückenheftung	
Klebebindung	•
Fadenheftung	•

#### Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
64×90	BB	BB	SB/BB	BB	SB/BB	SB/BB	BB	SB/BB	BB	
70×100		BB	SB/BB	BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB	SB/BB

SB: Schmalbah BB:Breitbahn

## **Technische Spezifikationen**

Grammatur (g/m²)	ISO 536	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	Toleranz
Dicke (µm)	ISO 534	93	104	123	147	156	182	210	265	327	392	+/- 4%
Volumen (cm³/g)	ISO 534	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Opazität (%)	ISO 2471	92,0	93,5	95,0	96,5	97,5	98,0	-	-	-	-	-2,0
CIE-Weiße (%) D65/10°	ISO 11475	119	119	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	+/- 3
Rauigkeit Parker	ISO 8791-4	4,0	3,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0	2,3	2,3	+/- 3
relative Feuchtigkeit (%)	TAPPI T502	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	+/- 7

